

## 坡莫合金系列

牌号	原料种类状态	厚度或直径mm	矫顽力Hc(Oe)	初始磁导率 $\mu_i$	最大磁导率 $\mu_m$	饱和磁感应强度Bs(Gs)
1J50	提供冷轧、热轧、锻造等原料形态	厚度或直径0.1-100mm之间	$\leq 0.10$	$\geq 4800$	$\geq 48000$	$\geq 15000$
1J79			$\leq 0.02$	$\geq 32000$	$\geq 187000$	$\geq 7300$
1J85			$\leq 0.015$	$\geq 64000$	$\geq 175000$	$\geq 7000$
1JL0			@2-77K			
			$\leq 0.02$	$\geq 20000$	$\geq 95000$	$\geq 8000$

### 备注

- 1、原料的种类、厚度、直径等规格尺寸可根据客户要求定制。
- 2、坡莫合金磁性能和退火工艺密切相关，可根据用户需要调整产品磁性能。
- 3、坡莫合金的密度、居里点、饱和磁致伸缩系数、电阻率、硬度、强度等物理参数和牌号相关，可根据用户需要提供。