

坡莫合金1J50磁滞回线及磁性能



T(°C)	$\mu_i(k)$	$\mu_m(k)$	$P_u(J/m^3)$	$J_s(T)$	$J_r(T)$	$H_c(A/m)$	$H_s(A/m)$
40	16.9	103.3	6.412	1.532	0.7456	2.598	1577
20	19	109.3	13.07	1.548	0.823	2.565	1591
0	19.21	115.8	6.957	1.564	0.891	2.578	1589
-20	19.43	120.9	9.098	1.58	0.9361	2.63	1596

备注：测试条件 $H_i=0.4A/m$ ， $H_s=1600A/m$ ；样品规格 $\phi 40-\phi 32 \times 0.35$ 。